

LACOVYL S071/S –PVC HOMOPOLIMERO SUSPENSION

El Lacovyl[®] S071/S es un homopolímero de cloruro de vinilo de bajo Kwert fabricado por polimerización en suspensión.

Características

	Referencia ISO	Valor
Indice de viscosidad	ISO 1628-2	80 ml/g
Valor K	ISO 1628-2	57
Densidad aparente	ISO 60	0,58 g/cm ³
Granulometría: - rechazo al tamiz de 63 micras - rechazo al tamiz de 250 micras	ISO 4610	> 96 % < 2 %
Materias Volátiles	ISO 1269	< 0,3 %

- Buenas propiedades de gelificación a baja temperatura.
- Buena aptitud para la preparación de mezclas secas, que conduce a la alimentación regular de las máquinas de transformación.
- Coloración y estabilidad térmica excelentes.

Aplicaciones recomendadas

- Extrusión-soplado o inyección-soplado de cuerpos huecos,
- Calandrado de films y láminas rígidas,
- Moldeo por inyección de piezas rígidas,
- Extrusión de perfiles y placas expandidas.

Acondicionamiento y almacenamiento

La resina debe almacenarse en un lugar seco, alejada de todas las fuentes de calor, directo o indirecto. El tiempo de almacenamiento recomendado para esta resina es de 18 meses como máximo.

Para información sobre las precauciones de utilización del resina Lacovyl[®] S071/S, ver la ficha seguridad de este producto.

Réf.	Édition n°	Date
BU PVC	1	04/2008

La información que aparece en este documento es el resultado de ensayos realizados en nuestros Centros de Investigación, completada con una documentación seleccionada. De todos modos, no constituye, por nuestra parte, ni una garantía, ni un compromiso formal. Sólo las especificaciones precisan los límites de nuestro compromiso. La manipulación de los productos, su funcionamiento y sus aplicaciones quedan supeditados al reglamento que se desprende de la legislación vigente en cada país y no pueden cuestionar la responsabilidad de nuestra Sociedad.