

LACOVYL BB9010R – PVC HOMOPOLYMERE MASSE

Le **Lacovyl® BB9010R** est un homopolymère de chlorure de vinyle de bas Kwert fabriqué par polymérisation en masse selon le procédé ARKEMA.

Caractéristiques

	Référence ISO	Valeur
Indice de viscosité	ISO 1628-2	85 ml/g
Valeur K	ISO 1628-2	59
Masse Volumique Apparente	ISO 60	0,60 g/cm ³
Granulométrie : - refus au tamis de 63 microns - refus au tamis de 250 microns	ISO 4610	> 96 % < 1 %
Matières Volatiles	ISO 1269	< 0,3 %

- Une gélification aisée à température réduite particulièrement appréciée en calandrage.
- Une masse volumique apparente élevée qui conduit à une excellente productivité.
- Une grande pureté due au procédé masse, qui permet d'obtenir des articles de haute transparence.

Usages recommandés

- Production d'articles finis de bonne transparence, brillants et exempts de "fish-eyes" :
 - Calandrage et extrusion de feuilles et films rigides,
 - Extrusion de plaques ou de profilés transparents,
 - Extrusion-soufflage de corps creux.

Conditionnement et stockage

La résine doit être stockée dans un endroit sec, éloignée de toutes sources de chaleur, directe ou indirecte. Le temps d'entreposage recommandé pour cette résine est de 18 mois maximum.

Pour des informations sur les précautions d'utilisation de la résine Lacovyl® BB9010R, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité de ce produit.

Réf.	Édition n°	Date
BU PVC	1	04/2008

Les éléments contenus dans ce document résultent d'essais de nos Centres de Recherche, complétés par une documentation sélectionnée : ils ne sauraient toutefois constituer de notre part, ni une garantie, ni un engagement formel. Seules les spécifications précisent les limites de notre engagement. La manipulation des produits, leur mise en œuvre et leurs applications restent soumises à la réglementation résultant de la législation en vigueur dans chaque pays et ne peuvent mettre en cause la responsabilité de notre Société.